



Technische kenmerken isolatiemateriaal **Florapan Plus**

Producent

Saint Gobain Isover Benelux nv

De productie zelf gebeurt bij BioInnova (Canatherm) in Oostenrijk.



Productie Florapan Plus

Aard product

Isolatiemateriaal in matten.



Toepassingsgebied

- Isolatie daken.
- Isolatie vloeren.
- Isolatie houtskeletbouw muren.
- Isolatie voorzetwanden 'metal stud'.

Specificiteiten & verwerking

Vochtgevoelig; niet bruikbaar in spouwmuuren. Waterdichte inbouw vereist.

Snijden met 2 cm overmaat voor plaatsing tussen balken, kepers...

Verzagen/versnijden met korte elektrische zaag of specifiek handmes.

Technische beschrijving plaatsing en afwerking Isover Florapan komt niet steeds overeen met geploegheden en adviezen van Duitse fabrikanten en VIBE vzw.



Snijden Florapan Plus

Samenstelling Florapan Plus

Grondstof/toevoegstof...	%
Hennepvezels	
Katoenvezels	
Polyestervezels	
Lijm	
Acticide SR 4282 –fungicide, motten, schimmels...	

Technische kenmerken Florapan Plus

Technische goedkeuring	ETA 02/0009 (OIB) (tot 14/06/2007)
Warmtedoorgangscoefficiënt λ	0,041 W/(m.K)
Dikte (cm): warmteweerstand R ($m^2.K/W$)	6: 1,45 / 8: 1,95 / 10: 2,4
Specifieke warmtecapaciteit c	
Dichtheid (volumemassa) ρ	30-40 kg/m^3
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	

Brandklasse	

CE-conformiteit volgens ETA is ook in België zonder discussie geldig in bv. EPB-aangifte!

Maten Florapan Plus

Diktes	6, 8, 10 cm
Standaardmaten	Matten: 120 x 60 cm

Labels & milieu-beoordelingen

/